TECHNICAL TOOLS

Test e Documentazioni Tecniche da Laboratorio

MRK-012-0155

SERIE VERANDA-XXX

Polveri Metallizzate Speciali

Informazioni:

1. INFORMAZIONI TECNICHE
2. PRODOTTI DISPONIBILI A STOCK
3. MATERIALE MARKETING E APPLICAZIONI

SERIE VERANDA-XXX

Polveri Metallizzate Speciali

1. INFORMAZIONI TECNICHE ED UTILIZZO

● CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La serie *Veranda* è caratterizzata da polveri metallizzate con una superficie ruvida al tatto; ottime per creare effetti pratici e decorativi come corrimano, cassette postali o set da giardino.

● DATI TECNICI

Natura Chimica	POLIESTERE MODIFICATO
Classe di resistenza	Classe 1
Resa in superficie/massa	10,42 m^2/kg
Peso specifico	1,6±0,03 g/cm^3

● METODI D'UTILIZZO

Polvere disponibile per applicazione con metodo a corona.

Condizioni di reticolazione:

- 25 minuti a 175°C (temperatura sul metallo) – 25' x 347°F
- **20 minuti a 180°C (temperatura sul metallo) – 20' x 365°F**
- 15 minuti a 190°C (Temperatura sul metallo) – 15' x 374°F

Spessore consigliato: 60 – 80 µm

● PROPRIETÀ MECCANICHE

Test	Riferimento standard	Risultato
Buchholz	ISO 2815	ok
Adesione	ISO 2409	ok
Brillantezza	ISO 2813	ok

SERIE VERANDA-XXX

Polveri Metallizzate Speciali

2.PRODOTTI DISPONIBILI A STOCK

- **PACKING**

Imballo in cartone peso netto 25kg – disponibili mini box di peso inferiore

3.MATERIALE MARKETING DEDICATO E APPLICAZIONI

Presentazione marketing dedicata

Esempio d'applicazione polvere Veranda

GICOLOR SRL

Sede legale: Viale del Lavoro, 5 - 37040 Arcole (VR)

Sede operativa: Via Tagliamento, 4 - 36056 Belvedere di Tezze sul Brenta (VI)

Tel. +39 0424 560208 - Fax +39 0424 564601

Corporate Social Responsability

QUALICERT

GENERALI